

Keruing

Groeigebied	Zuidoost-Azië.
Boombeschrijving	De boomhoogte varieert per soort van 30-60 meter. De 15-25 meter lange stam is meestal recht en cilindrisch en heeft een diameter van 0,9-1,8 m, vaak met een lange wortelaanloop.
Houtsoort	Loofhout.
Houtbeschrijving	De houtsoorten van de keruing-groep variëren in kleur van grijsbruin, licht roodbruin, donker roodbruin tot bruin. Het spint van droog hout is duidelijk van het kernhout te onderscheiden. Het is grijsachtig wit tot grijsbruin van kleur en de breedte ervan bedraagt 30-120 mm. Een vers aangesneden of gezaagd vlak heeft een typische, harsachtige tot kruidige geur. De aan de kopse zijde uitvloeiende gom kan problemen geven bij het bewerken.
Draad & Nerf	Draad: recht, soms ondiepe kruisdraad. Nerf: matig grof tot grof
Volumieke massa	(580-)740-870(-1020) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1050 kg/m ³ . Door het grote aantal Dipterocarpu-soorten dat keruing levert, kunnen de volumieke massa's en dus ook de eigenschappen sterk uiteenlopen.
Werken	Middelmatig tot groot.
Drogen	Zeer langzaam. Zowel aan de lucht als kunstmatig droogt keruing moeilijk en krimpt daarbij veel, terwijl bovendien, vooral bij dosse gezaagd en niet-rechtdradig hout, neiging tot krom- en scheluwtrekken bestaat. Ook de vaak sterke harsuitscheiding kan voor problemen zorgen. Eenmaal deskundig gedroogd, blijft het goed stabiel van vorm.
Bewerkbaarheid	Bij het bewerken spelen het vochtgehalte, het harsgehalte en het gehalte van de zich in het hout bevindende kiezel (meestal minder dan 0,5%) een grote rol. Bevat het hout veel hars, dan blijft deze aan de gereedschappen kleven. Bovendien worden de gereedschappen door de kiezeldeeltjes afgestompt. Wanneer keruing wordt toegepast voor doeleinden waar maatvastheid van belang is, dient het voor het gebruik voldoende te zijn gedroogd.
Spijkeren & Schroeven	Goed.
Lijm	Matig, afhankelijk van de hoeveelheid inhoudsstoffen.
Buigen	Zeer slecht.
Duurzaamheid	Schimmels: 3v. Termieten: G.
Bijzonderheden	Bovengenoemde namen worden al naar het gebied van herkomst gegeven aan een aantal Dipterocarpu-soorten. De verschillende soorten zijn moeilijk te onderscheiden, hoewel kwaliteits-, gewichts- en kleurverschillen kunnen voorkomen, terwijl ook de ene soort, afhankelijk van vele factoren, meer of minder olie-achtige hars kan bevatten dan de andere. Bij de bewerking van keruing kunnen bij daarvoor gevoelige personen huidontstekingen, braakneigingen en ontstekingen bij splinters optreden.
Toepassingen	Balken, stijlen en plankhout voor zware constructiewerken zoals bruggen, steigers, havenwerken, wagon- en bedrijfsvloeren, parket- en strokenvloeren, stofdorpels, pallets, scheepsluiken en tribunebouw. Keruingstammen met een lage volumieke massa worden geschild voor de fabricage van triplex.
Bronnen	Houtvademecum 2005 Wiselius, S.I. 9e druk. Almere, Stichting Centrum Hout https://houtinfo.nl/toepassingen/houtdatabase